



الجمهورية العربية السورية
جامعة تشرين
كلية الهندسة المدنية
قسم هندسة وإدارة التشييد

تطوير نموذج مؤتمت قائم على BIM لتقييم بدائل المواد المحلية للوصول الى
سكن مستدام منخفض التكلفة

**Development of an automated BIM-based model to
evaluate local material alternatives for low-cost
sustainable housing**

المشرف المشارك
أ.د. علي خيربك

المشرف الرئيسي
أ.د. جمال عمران


مصطفى وسوف

مخطط العرض:




مقدمة البحث

أدت العديد من الجهود إلى تقليل البصمة البيئية من مجال البناء في البلدان المتقدمة في المقابل، غالبًا ما يتم تجاهل الاستدامة في البلدان النامية بسبب الاقتصاد غير مستقر و سياسات البناء غير الملائمة، و يتضح من الدراسات الحديثة أن هناك حاجة ماسة إلى ممارسات البناء المستدامة في البلدان النامية للإزالة أساليب البناء التقليدية، والتي في وضعها الحالية تستنزف الموارد، وتضر بالبيئة، وتهدد صحة أصحاب المصلحة



CO2

40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المرتبطة بالطاقة



Energy


36% من استهلاك الطاقة حول العالم تأتي
من قطاع البناء والتشييد



تقرير صدر عام 2022 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(United Nations Environment Program)

(United Nations Environment Program)

مقدمة البحث



من اللازم اتباع نهج منظم لإدارة وتعزيز المشاريع السكنية منخفضة التكلفة وخاصة المستدامة منها، أحد جوانب هذا النهج هو اقتراح وتقييم بدائل مواد بناء مستدامة من مصادر محلية وفق معايير متعددة (الاقتصادي-البيئي-الاجتماعي) حيث تعد تكلفة المشروع والجودة والسلامة والوقت هي العوامل الأربعة الرئيسية التي تساهم في نجاح مشاريع البناء ولكن في الوقت الحاضر يجب ان تتميز هذه المساكن بقصر فترة التصميم والبناء، وانخفاض تكاليف التشغيل وخاصة الطاقة مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، حيث يمكن أن يكون للأتمتة تأثير هائل وخاصة في مجال التقييم المتعدد المعايير وسيكون نظام البناء المستقل هو الأنسب لهذه الأنواع من المطالب لأنه يمكن أن يتعامل مع الظروف غير المتوقعة أثناء سير المشروع دون إشراف أو تدخل بشري



حسب التقرير الذي أصدرته مكتبة BIM الوطنية (NBS National BIM Library)، عام 2022 تساعد طرق العمل الرقمية في مواجهة التحديات الصناعية والمجتمعية حيث إشارة نتائج المسح :

75%

(38% يوافقون بشدة)

تأثير إيجابي على الاستدامة البيئية

تمثيل المبنى كقاعدة بيانات متكاملة منسقة وهذا يعني التصور الواضح لشكل المبنى وتوفير الكثير من البيانات اللازمة لدعم التصميم المستدام

BIM



تحاكي نمذجة معلومات البناء مشروع التشييد في بيئة افتراضية، إذ تعمل كمستودع لمعلومات المشروع.



تساعد في إنشاء مباني وأماكن أفضل

80%

(42% يوافقون بشدة)



مشكلة البحث

01

صناعة البناء مسؤولة عن جزء كبير من استهلاك الطاقة في العالم وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نتيجة لذلك ، أصبحت الحاجة إلى مواد البناء المستدامة ذات أهمية متزايدة حيث تستخدم المواد التقليدية مثل الحديد والخرسانة على نطاق واسع في صناعة البناء ، ولكن هذه المواد غالبًا ما تكون باهظة الثمن وتستهلك الكثير من الطاقة وتضر بالبيئة.


02

أصبحت مواد البناء المستدامة ذات أهمية متزايدة في عالمنا اليوم. ومع تزايد عدد السكان ، نمت الحاجة إلى مواد بناء أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة حيث أصبحت المواد المستدامة مثل المواد المعاد تدويرها والمواد المتجددة والمواد النباتية ذات شعبية متزايدة ، لأنها أكثر صداقة للبيئة وغالبًا ما تكون أقل تكلفة من المواد التقليدية.

03

تركز مشكلة البحث: في ارتفاع اسعار العقارات وزيادة الطلب على المساكن وخاصة في ظل الكوارث التي شهدتها المنطقة والحرب التي دامت اكثر من 14 عام خلفت ورائها كم هائل من الدمار ولكن اتاحت لنا الفرص ذهبية لإعادة بناء هذه المساكن بطريقة مستدامة تقلل فيها التأثيرات السلبية على البيئة وتحذ من استنزاف الموارد الطبيعية وبأسعار وتكاليف منخفضة

مشكلة البحث



هناك حاجة لمنهج وأداة سريعة وتلقائية لتقييم مواد البناء المستدامة محليا وفق المؤشرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل عنصر من عناصر البناء في مرحل التصميم حيث ان عملية صنع القرار على أساس نمذجة معلومات البناء (BIM) سوف يوفر أداة مؤتمتة للحصول على مؤشرات بدائل التصميم المختلفة للوصول الى أبنية السكنية المستدامة منخفضة التكلفة.

ملخص المراجعة الادبية

01

الدراسات السابقة قامت باقتراح استبدال جزئياً للأسمنت بمواد ثانوية، ام التحدي الحالي هو استبدال للإسمنت بمواد طبيعية مستدامة أي إنتاج خرسانة بالاعتماد على البوزولانا الطبيعية.

02


إيجاد مواد بناء مستدامة رخيصة الثمن وقابلة للتطبيق من مصادر محلية والتي يمكن استخدامها كبديل للمواد القائمة على الأسمنت، فالتحدي الحالي الذي يواجه صناعة البناء والتشييد هو إنتاج خرسانة مستدامة بأقل تكلفة ممكنة.

03

أجريت العديد من الدراسات على أنواع مختلفة من بلوك الجدران باستخدام أنواع مختلفة من المواد كالطين او قشور الأرز او البلوك الاسمنتي من حصويات معاد تدويرها ولكن ما يسعى الى تقديمه هذا البحث هو بلوك يمكن استخدامه كمادة إنشائية وعازلة للحرارة وذلك من خرسانة خضراء و مواد معاد تدويرها من نفايات ومخلفات الأنقاض او من مواد طبيعية.

الفجوة البحثية:

يعالج هذا البحث دراسة استبدال الاسمنت البورتلاندي بالبوزولانا المطحونة وذلك وفق نسب استبدال مختلفة حيث ان معظم الدراسات البحثية ناقشت تأثير استبدال الاسمنت البورتلاندي بمواد مخلفات المصانع مثل الرماد المتطاير وخبث الافران وتأثيرها على الخصائص الميكانيكية في ظل وجود مواد طبيعية يمكن استخدامها كبديل ومحسن للإسمنت وقسم اخر من الدراسات لم يتطرق الى دراسة الاثر الحراري للخرسانة المصنعة من المواد والحصى البوزولاني كما ان الدمج بين هذه المواد (بوزولانا وبازلت والحصىات المعاد تدويرها) في العجينة الرابطة او الهيكل الحصىي لإنتاج خرسانة بيئية يعتبر جديد وغير مألوف وهذا ما يشكل فجوة معرفية يحاول هذا البحث ملئها، حيث تتلخص اهداف البحث بدراسة الخواص الفيزيائية (الناقلية الحرارية) والميكانيكية (المقاومة على الضغط البسيط) للبيتون الاخضر المنتج من المواد الطبيعية بهدف تقليل البصمة البيئية وتحسن الأداء الحراري .




أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في ابتكار مواد بناء مستدامة محلية يمكن استخدامها في عناصر المبنى والتي تساهم في الحد من التأثيرات السلبية على البيئة وتعمل على خفض تكاليف البناء من دون التغيير في خصائص عناصر المبنى. يعد استخدام المواد المستدامة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل التأثير البيئي للبناء وتعزيز مستقبل أكثر استدامة. ومع ذلك غالبًا ما يكون توفر هذه المواد وتكلفتها تحديًا. لذلك يتم التركيز على المواد من مصادر محلية ، يضمن النموذج الآلي المستند إلى (BIM) أن المواد المستخدمة في عملية البناء ليست مستدامة فحسب بل أيضًا فعالة من حيث التكلفة مما يجعلها حلاً جذابًا لمشاريع الإسكان منخفضة التكلفة.

أما على المستوى التقني فيعد تطوير نموذج مؤتمت قائم على نمذجة معلومات البناء (BIM) نهجًا مبتكرًا نحو تحقيق سكن مستدام ومنخفض التكلفة، من خلال دمج تقنية (BIM) مع مبادئ الاستدامة، يهدف هذا النموذج إلى تقييم البدائل المختلفة للمواد المستخدمة التي يمكن الحصول عليها محليًا و يوفر منصة شاملة تسمح بإنشاء وتحليل وتصور النماذج ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في عملية صنع القرار البناء المستدام.

الهدف الثاني:
اقتراح مواد (خرسانة وحدات بلوك مفرغ) جديدة مستدامة من مواد طبيعية و معاد تدويرها و إزالة التحديات المرتبطة بتنفيذ تلك المواد في مجال إدارة المشاريع الهندسية.

الهدف الرابع:
التحقيق من فوائد دمج تقنية BIM في عملية تقييم المواد المستدام



الهدف الأول:
اكتشف المواد المستدامة والمتوفرة محليا وأهميتها في بناء مساكن منخفضة التكلفة

الهدف الثالث:
إنتاج خرسانة مستدامة بأقل تكلفة ممكنة و باقل نسبة من الأسمنت البورتلاندي لتقليل التأثير البيئي ، والحفاظ على الموارد ، وتعزيز صحة القاطنين وراحتهم

الهدف الخامس:
تطبيق الأدوات التقنية الحديثة في صناعة التشييد المحلية، وذلك من خلال تطوير نموذج آلي قائم على BIM لتقييم بدائل مواد البناء المستدامة وفق المؤشرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

الخرسانة الخضراء

تعتبر الخرسانة من أكبر المواد المستهلكة للطاقة، والتي تتطلب نسبة كبيرة من الأسمنت البورتلاندي. حيث ان عملية تصنيع الأسمنت ينتج نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون (CO2) مما يؤدي إلى تلويث البيئة المحيطة.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى أساليب ومنهجيات جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة والحد من التأثيرات البيئية السلبية التي تسببها صناعة البناء. ومن هذه الأساليب الاعتماد على مواد البناء الصديقة للبيئة مثل الخرسانة الخضراء، والمعروفة أيضاً باسم الخرسانة المستدامة، وهي مادة بناء تهدف إلى تقليل التأثير البيئي باستخدام مواد طبيعية أو معاد تدويرها أو مستدامة في إنتاجها. إحدى الطرق المقترحة لتحقيق الاستدامة في الخرسانة هي استبدال الأسمنت بمواد بوزولانية، وهو ما لا يقلل من البصمة الكربونية فحسب، بل يحسن أيضاً من أداء الخرسانة ويقلل من تكلفتها.

تتواجد البوزولانا الطبيعية في سوريا في موقع "تل شيحان" وهي حقل بركاني، الأكاسيد الرئيسية التي تشكل NP هي كما يلي:


SiO₂: 44.9%

Al₂O₃: 17.5%

Fe₂O₃: 8.9%

مجموع هذه الأكاسيد يزيد عن 70% وبالتالي هي مطابقة لمواصفات


ASTM C618



الخرسانة الخضراء

تم تنظيم العمل البحثي ليشمل اولاً توصيف للمواد المستخدمة والتجارب المخبرية التي تمت عليه من قياس للكتلة الحجمية الصلبة والظاهرية بالإضافة الى قياس المكافئ الرملي للتأكد من نظافته قبل استخدامه في الخلطات و اجراء تجارب التدرج الحبي للحصويات اي فصل المقاسات المختلفة من العينة بعضها عن بعض لتعيين مدى التوزيع الحجمي للحبيبات الحصوية بعد ذلك تم تصميم الخلطات وتوضيح نسب الخلط لكل مجموعة من المجموعات الاربعة مع البارامترات المتغيرة في كل خلطة ثم تم صب العينات في القالب بأبعاد (10*10*10) سم و فكها في اليوم التالي ووضع العينات في الماء لمدة 28 يوماً تمهيداً لاجراء اختبارات الناقلية الحرارية والمقاومة الميكانيكية انتهاءً بعرض للنتائج والمناقشات.

Schematic Diagram of Investigations



توصيف الإحضرارات


تحضير الأنقاض مخبرياً:

تم إحضار كمية كافية من أنقاض الهدم من إحدى المباني التي تعرضت لزلزال السادس من شباط في مدينة اللاذقية، و ذلك لمعالجتها مخبرياً قبل توصيفها و استخدامها في عملية تصنيع العينات المخبرية.

نواتج عملية طحن النهائي للأنقاض



المحضرة
ب التاب
ب عملية
بائدة لم
طر أعظ
تدويرها



يمكن
المر
بلوك
المر
المط
المر
المدن
المر

البرنامج التجريبي

تحضير الأنقاض مخبرياً:

قبل البدء بصب الخلطات البيتونية سوف يتم القيام بتوصيف الإحضارات من بوزولانا وبازلت و حصويات المعاد تدويرها وذلك من خلال إجراء مجموعة من التجارب لمعرفة خواص هذه المواد حيث يمكن تلخيص هذه الاختبارات:


الكتلة الحجمي الظاهري والصلب
لمختلف الحصويات

التحليل الحبي

قياس نظافة الإحضارات بالمكافئ
الرملي

قياس معامل الاهتراء وفق لوس
انجلوس

قياس التشرب الكلي




الكتلة الحجمي الظاهري والصلب و التحليل الحبي لمختلف الحصويات

تم قياس الوزن الحجمي الظاهري و الصلب للحصويات البوزولانية و المعاد تدويرها و الحصويات الطبيعية بالاعتماد على اشتراطات المواصفة الخاصة بالوزن الحجمي و النوعي (ASTM D 854-92) نبين فيما يلي نتائج قياس الوزن الحجمي الظاهري و الصلب للعينات المدروسة

منحنى التدرج الحبي للحصويات المختبرة

الكتلة الحجمي الصلب kg/l	الكتلة الحجمي الظاهري kg/l	العينة
1.728	0.705	الحصويات البوزولانية
2.12	1.257	الرمل البوزولاني
2.374	1.127	الرمل البازلت
2.280	1.274	الحصويات المعاد تدويرها
2.55	1.338	الرمل الناعم
2.68	1.570	الرمل الخشن
2.74	1.439	البحص الطبيعي



تصميم الخلطات:

تم اعتماد 16 خلطة بيتونية مقسمة على اربع مجموعات بنسب استبدال مختلفة لكل من الحصويات (الطبيعية والمعاد تدويرها و البوزولانية) بالإضافة الى استبدال الاسمنت بالبوزولانا المطحونة بالنسب الوزنية التالية (10%، 30%، 50%) والرمل الطبيعي بالبازلت المطحون او الرمل البوزولاني مع الإشارة إلى أن المقصود بالحصويات المعاد تدويرها هو ذلك المزيج المكون من الأنقاض المحضرة بالنسب الوزنية التالية: (60% بيتون، 10% بلاط، 20% بلوك، 10% سيراميك).



Fine Sand



Cement



Basalt Sand



pozzolana



Coarse Sand



Natural
Gravel

- تم تثبيت نسبة الماء إلى الاسمنت في كل مجموعة من الخلطات لمنع تداخل البارامترات المؤثرة على خواص البيتون الناتج واعتمدت النسبة $W/C=0.6$ وكذلك $G = 0.35$ معامل الحصويات, حجم الهواء 10 L/m^3

نسب و أوزان المواد الداخلة في التركيب الخلطات

خلطات المجموعة الرابعة				
GCP _{P50%}	GCP _{P30%}	GCP _{P10%}	NCP	مكونات الخلطات (kg/m ³)
666	666	666	666	الرمل البوزولاني
175	105	35	0	بوزولانا مطحونة
175	245	315	350	إسمنت
210	210	210	210	ماء
658	658	658	658	حصويات بوزولانية
340	340	340	340	بازلت

- الخلطة (13) و تتكون من (100% اسمنت بورتلاندي و100% حصويات بوزولانية و100% رمل بوزولاني) و تم إطلاق التسمية (NC_{PS}) عليها.
- الخلطة (14) و تتكون من (90% اسمنت بورتلاندي و10% بوزولانا و100% حصويات بوزولانية و100% رمل بوزولاني) و تم إطلاق التسمية (GCS_{P10%}) عليها.
- الخلطة (15) و تتكون من (70% اسمنت بورتلاندي و30% بوزولانا و100% حصويات بوزولانية و100% رمل بوزولاني) و تم إطلاق التسمية (GCS_{P30%}) عليها.
- الخلطة (16) و تتكون من (50% اسمنت بورتلاندي و50% بوزولانا و100% حصويات بوزولانية و100% رمل بوزولاني) و تم إطلاق التسمية (GCS_{P50%}) عليها.
- الخلطة (12) و تتكون من (50% اسمنت بورتلاندي و50% بوزولانا و100% حصويات بوزولانية و100% رمل) و تم إطلاق التسمية (GCP_{P50%}) عليها.

الاختبارات على البيتون الطري:


قياس القوام بطريقة المخروط

قياس الوزن الحجمي للبيتون الطري.



تغير القوام ممثلاً بالهبوط بدلالة نسبة الاستبدال

■ Group 1 ■ Group 2 ■ Group 3 ■ Group 4




وعند استبدال حصوياته الطبيعية بالحصويات البوزولانية والرمل السيليسي بالرمل البازلتي (خلطات المجموعة الثالثة) وذلك مع تثبيت نسبة الماء إلى الإسمنت $W/C=0.6$ إذ خرجت العينات من شريحة القوام اللدن $slump=4cm$ إلى شريحة القوام الجامد $slump<4cm$ عند نسبة الاستبدال 50% للأسمنت بالبوزولانا في العجينة الرابطة ويعود ذلك إلى شراة البازلت إلى الماء كما نلاحظ انخفاض قابلية التشغيل الخلطات عند استخدام الرمل البوزولاني كبديل عن الرمل الطبيعي مع الحصويات البوزولانية (خلطات المجموعة الرابعة) من دون استبدال الاسمنت بالبوزولانا ولكن مع زيادة نسبة الاستبدال نلاحظ تحسن قابلية التشغيل حيث خرجت العينات من شريحة القوام الجامد إلى اللدن عند نسبة استبدال 10% أي استبدال الاسمنت بالبوزولانا يحسن من قابلية التشغيل عند تغيير الهيكل الحسوي من حصويات طبيعية إلى حصويات و رمل بوزولاني وقد يعزى ذلك إلى ان البوزولانا المطحونة لا تدخل في تفاعل الإماهة مباشرة كما في الاسمنت بل تحتاج إلى وسيط الا وهو الكلس الحي وبالتالي طلبها للماء اقل.

الاختبارات على البيتون الطري:

قياس الكتلة الحجمي للبيتون الطري.

تغير الكتلة الحجمي الظاهري بدلالة نسبة الاستبدال

▲ Group 1 ✖ Group 2 ● Group 3 ■ Group 4



زيادة نسبة استبدال الاسمنت بالبوزولانا في العجينة الرابطة يؤدي الى انخفاض الوزن الحجمي للبيتون حيث حققت اقل وزن عند نسبة استبدال 50% وذلك بالنسبة لجميع الخلطات.

كما نلاحظ ان الخلطات الحاوية على حصويات ورمل بوزولاني (خلطات المجموعة الرابعة) حققت اقل وزن حجمي ويعود السبب في ذلك الى انخفاض كثافة البوزولانا مقارنة بالحصويات الطبيعية والمعاد تدويرها.

الاختبارات على البيتون المتصلب:

تم صب العينات ضمن القوالب على طبقتين باستخدام الطاولة الرجاجة. ثم تسوية سطوح العينات تمهيداً لحفظها في الماء لاحقاً، تم إخراج العينات من الماء بعد 28 يوماً وإجراء الاختبارات اللازمة عليها.




الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس التشرب الأقصى بالماء

تغير التشرب بدلالة نسبة الاستبدال

■ Group 1 ■ Group 2 ■ Group 3 ■ Group 4

زيادة نسبة استبدال الاسمنت بالبوزولانا في العجينة الرابطة يؤدي الى انخفاض التشرب حيث حققت اقل نسبة للتشرب عند نسبة استبدال 50% وذلك بالنسبة لخلطات المجموعتين الثالثة والرابعة.




تسجل العينات إزدياداً في تشربها بنسبة 6% للعينات بدون استبدال (حصويات طبيعية) إلى النسبة 9% للعينات المصنعة كليا من الحصويات المعاد تدويرها يعود ذلك الى شربة الحصويات المدورة للماء والتي تحتوي على قطع البلوك في تركيبها كما نلاحظ إزدياداً في تشرب العينات عند استبدال الحصويات طبيعية بالحصويات البوزولانية بنسبة 15.6% للعينات المصنعة من الحصويات البوزولانية والرمل البازلتي وبنسبة 19.3% للعينات المصنعة من الحصويات والرمل البوزولاني و يعود ذلك الى شربه الحصويات البوزولانية للماء التي تحتوي على مسامات فراغية في تركيبها.

الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس الناقلية الحرارية

تم حساب مقدار الطاقة الحرارية (Q) المنقولة باستخدام المعادلة الآتية :

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$



تم حساب معامل التوصيل الحراري للمكعبات البيتونية الذي يعرف على انه مقدار التيار الحراري المار باتجاه عمودي على سطح مادة مساحتها مترًا مربعًا وحدًا وسماكتها (ثخانتها) مترًا واحدًا بفعل فرق في درجة الحرارة مقداره درجة حرارة سلسيوس واحدة بين سطحها ويعطى بالعلاقة التالية:

$$\lambda = \frac{Q * L}{A * \Delta T}$$

الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس الناقلية الحرارية


نتائج قياس الناقلية الحرارية للمجموعة الثانية من الخلطات البيتونية

الخلطة	السماكة (m)	المساحة (m ²)	التغير في درجة الحرارة (°C)	مقدار الطاقة الحرارية المنتقلة (W)	الموصلية الحرارية λ (W/mk)	المقاومة الحرارية R (mk/W)
NCR	0.1	0.01	91	39.24	1.078	0.928
GCR _{P10%}			86	36.69	1.022	0.978
GCR _{P30%}			79	33.26	0.945	1.058
GCR _{P50%}			69	28.88	0.844	1.184

نتائج قياس الناقلية الحرارية للمجموعة الرابعة من الخلطات البيتونية

الخلطة	السماكة (m)	المساحة (m ²)	التغير في درجة الحرارة (°C)	مقدار الطاقة الحرارية المنتقلة (W)	الموصلية الحرارية λ (W/mk)	المقاومة الحرارية R (mk/W)
NC _{PS}	0.1	0.01	137	25.12	0.613	1.632
GCS _{P10%}			108	20.88	0.548	1.825
GCS _{P30%}			77	15.12	0.432	2.315
GCS _{P50%}			68	13.66	0.401	2.496



تغير المقاومة الحرارية بدلالة نسبة الاستبدال



كما تظهر الحصويات البوزولانا عند استخدامها مع رمل البازلت ، مقاومة حرارية تزيد عن 73% مقارنة بعينات المجموعة الأولى ، حتى مع استبدال 50 % من الأسمت بالبوزولانا المطحون ، نلاحظ زيادة في المقاومة بأكثر من 11% ولكن مع استبدال الرمل البازلتي بالبوزولانا (خلطات المجموعة الرابعة) نلاحظ زيادة المقاومة الحرارية بنسبة 80% مقارنة بعينات المجموعة الأولى ، حيث وصلت المقاومة الحرارية لهذه العينات إلى 2.5 (كلفن/واط) يعود السبب الى ان الحصويات البوزولانية (خلطات المجموعة الثالثة والرابعة) او المعاد تدويرها (خلطات المجموعة الثانية) تقلل من اكتناز الخلطة لان كثافتها اقل من الحصويات الطبيعية (خلطات المجموعة الأولى) وبالتالي تزداد المسامية أي قدرتها على امتصاص الهواء مما سيزيد من مقاومتها الحرارية.

الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس الناقلية الحرارية



البوزولانا من الصخور الرسوبية المسامية اذ تصل فيه حجم الفراغات المسامية إلى نسبة 50% من حجمه الكلي وتكون على شكل قنوات ذات فتحات تتراوح ما بين 0.8 إلى 3.0 نانومتر.

حصويات بوزولانية مع رمل بازلتي

حصويات ورمل بوزولاني

لاني نلاحظ ان
الصلابة وهذا

مسح صورة مجهرية إلكترونية (SEM) للبوزولانا الطبيعية توضح تركيبها الحويصلي

وبمقارنة الأداء الحر
حبيبات الرمل البازلت
ما توضحه القيم ا

EM MAG: 200 x SEM HV: 20.00 kV VEGA1 TESCAN
WD: 19.3570 mm Det: BSE Detector 200 µm
Scan speed: 7 SM: RESOLUTION Digital Microscopy Imaging


الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس المقاومة على الضغط
البسيط

الخطة	نسبة الاستبدال %	المقاومة على الضغط البسيط (kg/cm ²)	الانحراف المعياري	معامل التغير (%)	لتحديد قمتنا
NC	0	380	0	0.00	للعينات
GCP _{10%}	10	244	1.4	0.58	السطح المعرض لتلك القوة ويبين
GCP _{30%}	30	180	0.0	0.00	نتائج الاختباري
GCP _{50%}	50	162	4.2	2.62	للعينات البيتونية:
NCR	0	194	8.5	4.37	
GCR _{P10%}	10	186	2.7	1.80	
GCR _{P30%}	30	155	1.4	0.91	
GCR _{P50%}	50	154	2.8	1.84	
NCP	0	143	2.8	1.98	
GCP _{P10%}	10	132.5	3.5	2.67	
GCP _{P30%}	30	112.5	3.5	3.14	
GCP _{P50%}	50	77.5	0.7	0.91	
NC _{PS}	0	41	1.4	3.45	
GCS _{P10%}	10	44	1.4	3.21	
GCS _{P30%}	30	59	4.2	7.19	
GCS _{P50%}	50	76.5	4.9	6.47	

الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس المقاومة على الضغط
البيسط




تجدر الإشارة إلى أن الاستبدال الكلي للحصويات الطبيعية بالحصويات المعاد تدويرها حافظ على بيتون قريب جدا من بيتون الخلطات المرجعية عند نسب الاستبدال ذاتها إذ انخفضت المقاومات بنسبة 5% عند نسبة استبدال 50% للأسمنت بالبوزولانا المطحونة

أن معامل الفعالية للبوزولانا المطحونة اقل من الاسمنت ونتيجة لذلك تنخفض المقاومة على الضغط البسيط عند استبدال الاسمنت بالبوزولانا كما في خلطات المجموعة الأولى (حصويات طبيعية) والثانية (حصويات معاد تدويرها) والثالثة (حصويات بوزولانية مع رمل بازلتي) باستثناء المجموعة الرابعة الحاوية على حصويات ورمل بوزولاني حيث مع استبدال 50% من الاسمنت بالبوزولانا تزداد المقاومة على الضغط البسيط بنسبة تزيد عند 46.4% ويعود السبب في ذلك الى الرمل البوزولاني حيث ان حجم الجسيمات وتوزيعها يؤثر أيضاً على قوة ضغط الخرسانة فالحجم والتوزيع المناسب لجزيئات الرمل البوزولاني يساعد في تسهيل عملية الترطيب ويزيد من القوة الإجمالية للخرسانة على عكس الرمل البازلتي المستخدم في عينات المجموعة الثالثة

الاختبارات على البيتون المتصلب:

قياس الديمومة




لدراسة تأثير نسبة استبدال الاسمنت بالبوزولانا الطبيعية في العجينة الرابطة والحصويات الطبيعية بالحصى المعاد تدويرها والحصى البوزولاني والبازلتي على ديمومة البيتون المنتج ، قمنا بإجراء اختبار ديمومة مسرع (أسبوع من الغمر) على عينات البيتون بغمرها في محلول حمض الكبريت و التحقق من فقدان المقاومة بعد الغمر

نتائج الاختبار على المقاومة بعد الغمر بمحلول حمض الكبريت

الخلطة	المقاومة قبل الغمر بالمحلول (kg/cm ²)	المقاومة بعد الغمر بالمحلول (kg/cm ²)	انخفاض المقاومة (الديمومة) (%)
NC	330	182	44.8%
GCP _{10%}	244	195	20.1%
GCP _{30%}	180	120	33.3%
GCP _{50%}	162	102	37.0%
NCP	143	98	31.5%
GCP _{P10%}	132.5	82	38.1%
GCP _{P30%}	112.5	109	3.1%
GCP _{P50%}	77.5	73	5.8%
NCR	194	145	25.3%
GCR _{P10%}	186	112	39.8%
GCR _{P30%}	155	142	8.4%
GCR _{P50%}	154	108	29.9%
NC _{PS}	41	30	26.8%
GCS _{P10%}	44	33	25%
GCS _{P30%}	59	45	23.7%
GCS _{P50%}	76.5	66	13.7%

قياس الديمومة

تغير المقاومة على الضغط البسيط بعد الغمر بدلالة نسب الاستبدال



قمنا بتمثيل العلاقة بين المقاومة على الضغط البسيط للبيتون بعد الغمر بمحلول حمض الكبريت ونسب الاستبدال الاسمنت بالبوزولانا الطبيعية في العجينة الرابطة وذلك على الشكل

يسلك المدرج المبين على هذا الشكل سلوكاً مشابهاً لمدرج العينات غير المغمورة ولقياس تأثير ديمومة البيتون بدلالة نسب الاستبدال قمنا بحساب معامل يتعلق بالديمومة تمت تسميته بمعامل انخفاض المقاومة ΔR والمعرف كما يلي:

$$\Delta R = \frac{R2 - R1}{R2} \times 100$$

حيث:


R2: مقاومة العينات على الضغط البسيط قبل غمرها بالمحلول حمض الكبريت

R1: مقاومة العينات على الضغط البسيط بعد غمرها بالمحلول حمض الكبريت

تأثير نسب الاستبدال على معامل الديمومة وذلك لكل مجموعة من الخلطات على حدا :


معامل انخفاض المقاومة بعد الغمر بحمض الكبريت بدلالة نسبة الاستبدال

■ Group 3



معامل انخفاض المقاومة بعد الغمر بحمض الكبريت بدلالة نسبة الاستبدال

× Group 4



صب العينات (اللبنات الاسمنتية المفرغة)

تجاوزت قيم المقاومة على الضغط البسيط للعينات المكعبية الحدود الدنيا للمواصفة السورية الخاصة بالبلوك الإسمنتي، اتاح ذلك تصنيع البلوك باستخدام الحصويات المعاد تدويرها او حصويات بوزولانية مع إمكانية استبدال الاسمنت بالبوزولانا المطحونة وفق نسب الاستبدال وصلت الى 50%

المواد المستخدمة

- حصويات طبيعية.
- البوزولانا المطحونة كبديل عن الاسمنت البورتلاندي.
- الإسمنت البورتلاندي.
- الحصويات المدورة من الأنقاض : وقد تم استبدال الحصى الطبيعي بالحصى المعاد تدويرها و بذات القطر الأعظمي وفق نسب استبدال (100%).
- الماء .
- الحصويات البوزولانية: وفق نسب استبدال (100%)



نسب و أوزان المواد الداخلة في التركيب الخلطات

الخلطات						
BGR _{p50%}	BGR	BGP _{p50%}	BGP	BN _{p50%}	BN	مكونات الخلطات (kg/m ³)
0	0	0	0	1888	1888	حصويات طبيعية
100	200	100	200	100	200	اسمنت
100	0	100	0	100	0	بوزولانا
100	100	100	100	100	100	ماء
0	0	1752	1752	0	0	حصويات بوزولانية
1761	1761	0	0	0	0	الحصويات المعاد تدويرها

- الخلطة (BN) : (100% حصويات طبيعية، 100% اسمنت بورتلاندي).
- الخلطة (BN_{p50%}) : (100% حصويات طبيعية، 50% اسمنت بورتلاندي، 50% بوزولانا مطحونة).
- الخلطة (BGP) : (100% حصويات بوزولانية، 100% اسمنت بورتلاندي).
- الخلطة (BGP_{p50%}) : (100% حصويات بوزولانية، 50% اسمنت بورتلاندي، 50% بوزولانا مطحونة).
- الخلطة (BGR) : (100% حصويات معاد تدويرها، 100% اسمنت بورتلاندي).
- الخلطة (BGR_{p50%}) : (100% حصويات معاد تدويرها، 50% اسمنت بورتلاندي، 50% بوزولانا مطحونة).

مراحل التصنيع



5

استبدال الاسمنت بالهيزلانا بحسن من قابلية التشغيل، عند تغيب الصكا، الحصوة، من حصوات تنخفض المقاومات على الضغط البسيط مع زيادة نسب استبدال الاسمنت بالبوزولانا المطحونة في الخلطات

طلبها للماء اقل

6

تعطي الحصويات المعاد تدويرها قيماً مقبولة للمقاومة على الضغط البسيط عند استخدامها بنسب مختلفة في البيتون، وهو ما يفسح المجال واسعاً للتفكير باستخدامها في بيتون المنشآت المدنية

7

تتجاوز قيم المقاومة على الضغط البسيط للعينات المكعبية الحدود الدنيا للمواصفة السورية الخاصة بالبلوك الإسمنتي، اتاح ذلك تصنيع البلوك الإسمنتي باستخدام حصويات معاد تدويرها او بوزولانية مع إمكانية استبدال الاسمنت بالبوزولانا المطحونة وفق نسب الاستبدال وصلت الى 50%.

4

كما تظهر الحصويات البوزولانا عند استخدامها مع رمل البازلت ، مقاومة حرارية أكبر بمقدار 75% مقارنة بعينات المجموعة الأولى ، حتى مع استبدال 50 % من الأسمنت بالبوزولانا المطحون ، نلاحظ زيادة في المقاومة بأكثر من 11% ولكن مع استبدال الرمل البازلتي بالبوزولانا نلاحظ زيادة المقاومة الحرارية بأكثر من 80% ، حيث وصلت المقاومة الحرارية لهذه العينات إلى 2.5 (متر. كلفن/واط)

دراسة المتانة والأداء طويل الأمد للخرسانة التي تحتوي على مواد بوزولانية في ظل ظروف بيئية مختلفة مثل دورات التجميد والذوبان والتعرض للمواد الكيميائية العدوانية.

إجراء تقييمات لدورة الحياة لتقييم التأثير البيئي لاستخدام المواد البوزولانية في الخرسانة مقارنة بالخلطات التقليدية القائمة على الأسمنت.

استكشاف التأثير المحتمل بين المواد البوزولانية وغيرها من المواد الأسمنتية التكميلية، مثل الرماد المتطاير والخبث وغبار السيليكا، من أجل تحسين فوائدها مجتمعة في تصميم خلطات الخرسانة.

وبشكل عام، نقترح أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الفوائد والقيود المترتبة على دمج المواد البوزولانية والمواد المعاد تدويرها في الخرسانة الخضراء وتحسين استخدامها في ممارسات البناء المستدامة وعالية الأداء.

A stage with several spotlights shining down. The text 'Thank You' is written in large white letters in the center. The background is dark with yellow light beams.

**Thank
You**